# ELASTOSIL® R plus 4846/30

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Wacker Chemie AG | **الفئة** | Silicone |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

مطاط السيليكون، موصلات HTV، قطع مصبوبة للسيارات والنقل، السيارات، قطع مصبوبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، فني، أختام مصبوبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، تجهيز البلاستيك والمطاط

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | تزييت ذاتي | - | - |
| **الاستخدامات** | تطبيقات السيارات | - | - |
| | تحت غطاء محرك السيارة | - | - |
| | حشيات | - | - |
| | أختام | - | - |
| **طريقة المعالجة** | القولبة بالضغط | - | - |
| | قولبة بالضغط | - | - |

### أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.11 g/cm³ | - | DIN 53479 |
| **صلابة شور** | 30 | - | DIN 53505 |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **قوة الشد** | MPa 10.0 | psi 1450.38 | DIN 53504 |
| **استطالة الشد عند الكسر** | % 1000 | - | DIN 53504 |
| **مجموعة الضغط** | % 40 | - | DIN ISO 815-B |
| **قوة التمزق** | kN/m 32.0 | - | ASTM D624B |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.