ELASTOSIL® R plus 573/50 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط سيليكون، HTV بكرات موصلة كهربائياً، صناعة الطباعة كابلات الإشعال والبطارية، صناعة الكابلات كابلات الإشعال والبطارية، سيارات ونقل مواد مبثوقة، تقنية، معالجة البلاستيك والمطاط بكرات موصلة كهربائياً، صناعة الطباعة بكرات موصلة كهربائياً، معالجة البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
طريقة المعالجة	بثق بثق الأسلاك والكابلات	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	أسود	-	-
الكثافة	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	52	-	DIN 53505
قوة الشد	5.50 MPa	797.71 psi	DIN 53504

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
استطالة الشد عند الكسر	330 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	30 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	14.0 kN/m	-	ASTM D624B
المقاومة الحجمية	6.9 ohms·cm	-	DIN IEC 93

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.