ELASTOSIL® RT 426

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط سيليكون، RTV-2 مركبات تغليف شاملة، سيارات ونقل مركبات تغليف شاملة، صناعة كهربائية مركبات تغليف شاملة، إضاءة مركب تغليف، إلكترونيات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
طريقة المعالجة	تغليف تغليف	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	بني	-	-
الكثافة	 1.44 g/cm³ 1.44 g/cm³	- - -	- ISO 2781 DIN 53217
اللزوجة			

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
	- Pa·s 10 Pa·s 15-25	- - -	- ISO 3219 Brookfield
صلابة شور	60	-	ISO 868
قوة الشد	MPa 4.50	psi 652.67	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	% 120	-	ISO 37
قوة التمزق	kN/m	-	ASTM D624B
الانكماش الخطي	% 0.80	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.