ELASTOSIL® RT 480

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط سيليكون، RTV-2 مركب تغليف، إلكترونيات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
طريقة المعالجة	تغليف تغليف	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	رمادي فاتح	-	-
الكثافة	1.20 g/cm³	-	ISO 2781
اللزوجة	 250 Pa·s 300-400 Pa·s	- - -	- ISO 3219 Brookfield
عمر الوعاء (Pot Life)	120 min	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
صلابة شور	55	-	ISO 868
قوة الشد	4.50 MPa	652.67 psi	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	170 %	-	ISO 37
قوة التمزق	kN/m	-	ASTM D624B
الانكماش الخطي	0.50 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.