ELASTOSIL® RT 563

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط سيليكون، RTV-2 مركب تغليف، مركب تغليف للسيارات والنقل، إلكترونيات مركبات تغليف شاملة، صناعة كهربائية مركبات تغليف شاملة، سيارات ونقل مركبات تغليف شاملة، إضاءة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
طريقة المعالجة	تغليف تغليف	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	بيج	-	-
الكثافة	 1.27 g/cm³ 1.27 g/cm³	- - -	- ISO 2781 DIN 53217
اللزوجة			

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
	Pa·s 5.0 Pa·s 4.0-7.0	- - -	- ISO 3219 Brookfield
صلابة شور	55	-	ISO 868
قوة الشد	MPa 4.50	psi 652.67	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	% 120	-	ISO 37
قوة التمزق	kN/m 3.00	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.