ELASTOSIL® RT 601 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط سيليكون، RTV-2 مركب تغليف، مركب تغليف للسيارات والنقل، إلكترونيات إلكترونيات بصرية، إلكترونيات إلكترونيات بصرية، إضاءة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية تطبيقات بصرية	- -	- -
طريقة المعالجة	تغليف تغليف	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.02 g/cm³	-	ISO 2781
اللزوجة	3.5 Pa·s	-	ISO 3219
عمر الوعاء (Pot Life)	90 min	-	-

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	45	-	ISO 868
قوة الشد	6.00 MPa	870.23 psi	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	100 %	-	ISO 37
السماحية النسبية	2.80	-	IEC 60250
المقاومة الحجمية	1.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.