ELASTOSIL® RT 619 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط سيليكون، RTV-2 مركبات تغليف شاملة، إضاءة مركبات تغليف شاملة، صناعة كهربائية مركبات تغليف شاملة، سيارات ونقل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
طريقة المعالجة	تغليف تغليف	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	بني	-	-
الكثافة	1.43 g/cm³	-	ISO 2781
اللزوجة	8.0 Pa·s	-	ISO 3219
عمر الوعاء (Pot Life)	15 min	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
صلابة شور	60	-	ISO 868
قوة الشد	3.60 MPa	522.14 psi	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	150 %	-	ISO 37
قوة التمزق	3.00 kN/m	-	ASTM D624B
القوة الكهربائية	23 kV/mm	-	DIN IEC 243
مقاومة التتبع	>600	-	IEC 60587

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.