# ELASTOSIL® RT 625 A/B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Wacker Chemie AG | **الفئة** | Silicone |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

مطاط سيليكون، RTV-2 طباعة الوسادة، صناعة الطباعة

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | صنع القوالب | - | - |

### أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **اللون** | شفاف | - | - |
| **الكثافة** | 1.10 g/cm³ | - | ISO 2781 |
| **اللزوجة** | 12 Pa·s | - | ISO 3219 |
| **عمر الوعاء (Pot Life)** | 60 min | - | - |
| **صلابة شور** | 25 | - | ISO 868 |
| **قوة الشد** | 6.50 MPa | 942.75 psi | ISO 37 |
| | | | ISO 37 |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **استطالة الشد عند الكسر** | 600 % | - | |
| **قوة التمزق** | 30.0 kN/m | - | ASTM D624B |
| **الانكماش الخطي** | % | - | - |


**Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.