ELASTOSIL® RT 646 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط سيليكون، RTV-2 مركبات تغليف شاملة، إضاءة مركبات تغليف شاملة، صناعة كهربائية مركبات تغليف شاملة، سيارات ونقل مركب تغليف، إلكترونيات مركب تغليف، سيارات ونقل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
طريقة المعالجة	تغليف تغليف	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	بيج	-	-
الكثافة	1.28 g/cm³	-	ISO 2781
اللزوجة	70 Pa·s	-	ISO 3219
عمر الوعاء (Pot Life)	80 min	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
صلابة شور	53	-	ISO 868
قوة الشد	MPa 5.00	psi 725.19	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	% 280	-	ISO 37
قوة التمزق	kN/m 12.0	-	ASTM D624B
الانكماش الخطي	%	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.