ELASTOSIL® RT 675 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، RTV-2 بكرات موصلة حرارياً، معالجة البلاستيك والمطاط بكرات موصلة حرارياً، صناعة الطباعة مركب تغليف، الإلكترونيات مركبات تغليف شاملة، الإضاءة مركبات تغليف شاملة، الصناعة الكهربائية مركبات تغليف شاملة، السيارات والنقل مركب تغليف، السيارات والنقل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
طريقة المعالجة	تغليف تغليف	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	بني	-	-
الكثافة	2.30 g/cm³	-	ISO 2781
اللزوجة	50 Pa·s	-	ISO 3219
عمر الوعاء (Pot Life)	150 min	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
صلابة شور	80	-	ISO 868
قوة الشد	2.00 MPa	290.08 psi	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	20 %	-	ISO 37
السماحية النسبية	5.00	-	IEC 60250
المقاومة الحجمية	1.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.