ELASTOSIL® RT 705

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، RTV-2 الأجهزة الصغيرة، الأجهزة المنزلية مكواة فرد الشعر، الأجهزة المنزلية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة بالحرارة	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط مانعات التسرب	- - -	- - -
طريقة المعالجة	مادة لاصقة متفاعلة بالحرارة	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	أسود	-	-
الكثافة		- -	- ISO 2781
	1.24 g/cm³	-	DIN 53217
	1.24 g/cm³	-	

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللزوجة	73 Pa·s	-	DIN EN ISO 3219
عمر الوعاء (Pot Life)	260000 min	-	-
صلابة شور	42	-	ISO 868
قوة الشد	3.10 MPa	449.62 psi	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	200 %	-	ISO 37

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.