# ELASTOSIL® RT 779

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Wacker Chemie AG | **الفئة** | Silicone |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

مانع تسرب / لاصق سيليكون RTV-2 ELASTOSIL® RT 779 هو مطاط سيليكون مكون من جزأين، غير متدلي، وفلكنة في درجة حرارة الغرفة يظهر مقاومة فائقة للزيت والتصاق ممتاز بدون برايمر على البولي أميد والألومنيوم. تم اختبار أداء ELASTOSIL® RT 779 بالتعاون مع INPRO GmbH، برلين، ألمانيا. النتائج متاحة عند الطلب. ميزات خاصة مقاومة فائقة للزيت مقاومة حرارية عالية انسيابي، غير متدلي خطر منخفض للتثبيط التصاق بدون برايمر على العديد من الركائز، وخاصة الألومنيوم و PA تطبيق درجة FIPG الخاصة للصق وختم التجميعات مع ملامسة الزيت، على سبيل المثال، علب المحرك. المعالجة يجب أن تكون جميع الأسطح نظيفة وجافة للسماح بالتصاق مثالي. يمكن معالجة المكونين وخلطهما باستخدام المضخات القياسية والخلاطات الثابتة. يجب اختيار نسبة الأحجام المختلطة والكمية المبثوقة بشكل مناسب لتجنب المعالجة الجزئية في الخلاط الثابت. تتم معالجة ELASTOSIL® RT 779 بالاشتراك مع Catalyst T 79. يمكن تعديل وقت المعالجة بسهولة لتلبية الاحتياجات الخاصة عن طريق تغيير نسبة المكون A و B. نوصي بإجراء اختبارات أولية لتحسين الظروف للتطبيق المحدد. يتم تقديم تعليمات معالجة شاملة في نشرتنا "Wacker RTV-2 Silicone Rubber -Processing".

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | التصاق جيد | - | - |
| | ثبات حراري جيد | - | - |
| | مقاومة عالية للحرارة | - | - |
| | مقاوم للزيت | - | - |

**الاستخدامات**

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | تطبيقات السيارات<br>ربط<br>مانعات التسرب | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **طريقة المعالجة** | مادة لاصقة متفاعلة بالحرارة | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **اللون** | أبيض | - | - |
| **الكثافة** | 1.38 g/cm³ | - | DIN 53217 |
| **اللزوجة** | | -<br>-<br>- | DIN EN ISO 3219<br>-<br>- |
| | 150 Pa·s<br>300 Pa·s | | |
| **صلابة شور** | 50 | - | ISO 868 |
| **قوة الشد** | 2.80 MPa | 406.11 psi | ISO 37 |
| **استطالة الشد عند الكسر** | 250 % | - | ISO 37 |
| **قوة التمزق** | 9.50 kN/m | - | ASTM D624B |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.