ELASTOSIL® SOLAR 3210 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط سيليكون، RTV-2 الخلايا الكهروضوئية، الطاقات المتجددة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	عدسات تطبيقات بصرية أجزاء شفافة	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	عديم اللون	-	-
الكثافة	1.02 g/cm³	-	ISO 2781
اللزوجة	3.5 Pa·s	-	ISO 3219
عمر الوعاء (Pot Life)	100 min	-	-
صلابة شور	45	-	ISO 868

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
قوة الشد	MPa 7.00	psi 1015.27	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	% 100	-	ISO 37
قوة التمزق	kN/m 3.00	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.