Wah Hong BMC BUG-3101C Optical

المصنع	Wah Hong Industrial Corp.	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة BMC للأجزاء التي تحتاج إلى تصميم بصري، مثل عاكس المصباح الأمامي للسيارة وهيكل المحرك البصري لجهاز عرض LCD. BMC بدرجة بصرية مع مقاومة عالية للحرارة، وثبات جيد للأبعاد، ومعامل تمدد خطي منخفض، وخاصية سطح أملس. مناسبة للطلاء المعدني، وسهلة للتصميم البصري.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد تشطيب سطح جيد مقاومة عالية للحرارة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات شاشات الكريستال السائل تطبيقات بصرية عواكس	- - -	- - -
الأشكال	BMC - مركب قولبة سائب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.91-1.97 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.050-0.11 %	-	ASTM D955
امتصاص الماء	%	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	10800-14700 MPa	2132058.6 - 1566410.4 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	108-147 MPa	21320.59 - 15664.1 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m	-	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C°	-	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	125 C°	257.0 F°	DSC

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت المعالجة	44.0-54.0 sec	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.