WanBlend® WHT-1185M

المصنع	Wanhua Chemical Group Co., Ltd.	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WHT-1185M TPU هي مادة TPU تعتمد على البوليستر ، يتم توفيرها في شكل حبيبات طبيعية اللون أو بيضاء أو سوداء مع قوة تمزق عالية ومقاومة ممتازة للتآكل ومرونة في درجات الحرارة المنخفضة. منتجها له سطح غير لامع حريري. التطبيقات: البثق - الأسلاك والكابلات البثق - الخراطيم والأنابيب والأحزمة والأغشية والألواح.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	قوة جيدة	-	-
	مرونة درجة حرارة منخفضة	-	-
الاستخدامات	أحزمة / إصلاح الأحزمة	-	-
	فيلم	-	-
	خرطوم	-	-
	ورقة	-	-
	أنابيب	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
المظهر			

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أسود لون طبيعي أبيض	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.16 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	84-90	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	6.10 MPa	884.73 psi	-
	10.1 MPa	1464.88 psi	-
قوة الشد	19.5 MPa	2828.24 psi	ASTM D412
استطالة الشد	590 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	77.9 kN/m	-	ASTM D624

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	90.0-110 C°	194.0 - 230.0 F°	-
وقت التجفيف	4.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	165 C°	329.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	175 °C	347.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	185 °C	365.0 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	170 °C	338.0 °F	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.