WanBlend® WHT-THF8485T2

المصنع	Wanhua Chemical Group Co., Ltd.	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WHT-THF8485T2 عبارة عن مركب بولي يوريثين حراري (TPU) مثبط للهب يعتمد على بولي إيثر، ويتم توفيره على شكل حبيبات شفافة وشبه شفافة، والتي تجمع بين هدف الهالوجين الصفري والخصائص الميكانيكية الممتازة وقابلية المعالجة. التطبيقات: البثق - الأسلاك والكابلات البثق العام والقولبة بالحقن حيث تكون خصائص مثبطات اللهب مطلوبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبط للهب	-	-
الميزات	مثبط للهب قابلية معالجة جيدة خالي من الهالوجين	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف شفاف	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.17 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	82-88	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	5.35 MPa	775.95 psi	-
	10.5 MPa	1522.9 psi	-
قوة الشد	18.0 MPa	2610.68 psi	ASTM D412
استطالة الشد	560 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	80.0 kN/m	-	ASTM D624

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-2	-	UL 94

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	90.0-100 C°	194.0 - 212.0 F°	- -
	90.0-100 C°	194.0 - 212.0 F°	
وقت التجفيف			

معلومات المعالجة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	hr 2.0-3.0 hr 3.0-4.0	- -	- -
درجة الحرارة الخلفية	C° 180	F° 356.0	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 190	F° 374.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 195	F° 383.0	-
درجة حرارة الفوهة	C° 200	F° 392.0	-
ضغط الحقن	MPa 65.0	psi 9427.47	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C° 175	F° 347.0	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C° 185	F° 365.0	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	C° 195	F° 383.0	-
درجة حرارة القالب (Die)	C° 190	F° 374.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.