Wanthane® WHT-1585

المصنع	Wanhua Chemical Group Co., Ltd.	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WHT-1585 عبارة عن TPU قائم على البوليستر لتطبيقات القولبة بالحقن والبثق، ويتم توفيره على شكل حبيبات شفافة أو شبه شفافة أو عديمة اللون أو صفراء قليلاً مع قوة ممتازة ومرونة ومقاومة للتآكل. التطبيقات: الأحذية، الأختام، الكابلات، التركيب، الأحزمة، إلخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل قوة جيدة مرن	- - -	- - -
الاستخدامات	أحزمة / إصلاح الأحزمة الخلط أحذية أختام تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - - - -	- - - - -
المظهر	عديم اللون شفاف شفاف - أصفر طفيف	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	86	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	6.00 MPa	870.23 psi	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
قوة الشد	28.0 MPa	4061.06 psi	ASTM D412
استطالة الشد	600 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	100 kN/m	-	ASTM D624

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-33.0 C°	-27.4 F°	ASTM D3417

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	90.0-100 C°	194.0 - 212.0 F°	-
	90.0-100 C°	194.0 - 212.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت التجفيف	hr 2.0-3.0 hr 3.0-4.0	- -	- -
درجة الحرارة الخلفية	C° 185	F° 365.0	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 190	F° 374.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 195	F° 383.0	-
درجة حرارة الفوهة	C° 200	F° 392.0	-
ضغط الحقن	MPa 70.0	psi 10152.66	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C° 190	F° 374.0	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C° 195	F° 383.0	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	C° 200	F° 392.0	-
درجة حرارة القالب (Die)	C° 200	F° 392.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.