WPP PE PEH1TF2-Natural

المصنع	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**الفئة**	PE Alloy
المادة المالئة	24% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WPP PE PEH1TF2-Natural هو منتج بولي إيثيلين يحتوي على 24% من حشو التلك. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالنفخ أو البثق وهو متوفر في أمريكا الشمالية أو إفريقيا والشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية أو أوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. مجالات التطبيق النموذجية هي: صناعة السيارات. الخصائص الرئيسية هي: مثبت الحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو تلك، 24% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	قوة انصهار جيدة ثبات حراري	- -	- -
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات	-	-
المظهر	الألوان المتاحة لون طبيعي	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	g/cm³ 1.13	-	ASTM D792
	g/cm³ 1.12	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min 16	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	-
	MPa 32.0	psi 4641.22	ASTM D638
	MPa 32.0	psi 4641.22	ISO 527-2/50
استطالة الشد		-	-
	% 14	-	ASTM D638
	% 40	-	ASTM D638
	% 14	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء		-	-
	MPa 1950	psi 282824.1	ASTM D790
	MPa 1800	psi 261068.4	ISO 178
صدمة إيزود المحززة		-	-
	J/m 580	ft·lb/in 10.86	ASTM D256
	kJ/m² 26	ft·lb/in² 12.37	ISO 180
	kJ/m² 42	ft·lb/in² 19.98	ISO 180
طاقة الصدمة الآلية متعددة المحاور	J 14.5	-	ASTM D3763

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	-
	C° 98.0	F° 208.4	ASTM D648
	C° 85.0	F° 185.0	ISO 75-2/B
	C° 55.0	F° 131.0	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.