WPP PP PPC3TF1.3-Natural

المصنع	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	13% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WPP PP PPC3TF1.3-Natural هو منتج من البولي بروبيلين المشترك (PP Copoly)، والذي يحتوي على 13٪ من حشو التلك. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. مجالات التطبيق النموذجية هي: صناعة السيارات. تشمل الميزات: بوليمر مشترك ثبات أبعاد جيد صلابة جيدة مقاومة للصدمات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو تلك، 13% حشو بالوزن	-	-
الميزات	ثبات أبعاد جيد صلب، جيد بوليمر مشترك مقاومة الصدمات، جيدة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات تجهيزات السيارة الداخلية	- -	- -
المظهر	الألوان المتاحة لون طبيعي	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.990 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	16 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	-
	35.0 MPa	5076.33 psi	ASTM D638
	36.0 MPa	5221.37 psi	ISO 527-2/50
معامل الانحناء		-	-
	2100 MPa	304579.8 psi	ASTM D790
	2200 MPa	319083.6 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة		-	-
	29 J/m	0.5432 ft·lb/in	ASTM D256
	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	ISO 180
	2.1 kJ/m²	0.9992 ft·lb/in²	ISO 180
	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	-
	127 C°	260.6 F°	ASTM D648
	119 C°	246.2 F°	ISO 75-2/B
	72.0 C°	161.6 F°	ISO 75-2/A

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.