WPP PP PPC3TF2-Black

المصنع	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	20% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WPP PP PPC3TF2-Black هو منتج من البولي بروبيلين المشترك (PP Copoly)، والذي يحتوي على 20٪ من حشو التلك. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. مجالات التطبيق النموذجية هي: صناعة السيارات. تشمل الميزات: بوليمر مشترك قابلية معالجة جيدة صلابة جيدة مقاومة للصدمات مثبت حراري

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو تلك، 20% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	صلب، جيد بوليمر مشترك مقاومة الصدمات، جيدة قابلية تشغيل جيدة ثبات حراري	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيق في مجال السيارات تجهيزات السيارة الداخلية	- -	
المظهر	أسود الألوان المتاحة	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.06 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
صلابة الديورومتر	66	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	28.0 MPa 29.0 MPa	- 4061.06 psi 4206.1 psi	- ASTM D638 ISO 527-2/50
معامل الانحناء	2100 MPa 2200 MPa	- 304579.8 psi 319083.6 psi	- ASTM D790 ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 179
صدمة إيزود المحززة	41 J/m 2.0 kJ/m² 3.5 kJ/m² 4.0 kJ/m²	- 0.7679 ft·lb/in 0.9516 ft·lb/in² 1.67 ft·lb/in² 1.9 ft·lb/in²	- ASTM D256 ISO 180 ISO 180 ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	C° 116	F° 240.8	ISO 75-2/B
	C° 66.0	F° 150.8	ASTM D648, ISO 75-2/Af
	C° 68.0	F° 154.4	ISO 75-2/A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.