WPP PP PPC4TF1.3-Black

المصنع	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	13% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WPP PP PPC4TF1.3-Black هو منتج من البولي بروبيلين المشترك (PP Copoly)، والذي يحتوي على 13٪ من حشو التلك. وهو متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. مجالات التطبيق النموذجية هي: صناعة السيارات. تشمل الميزات: لمعان منخفض بوليمر مشترك مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة للخدش مقاومة للحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو تلك، 13% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري مثبت للأشعة فوق البنفسجية	- -	- -
الميزات	بوليمر مشترك لمعان، منخفض مقاومة عالية للخدش مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة حرارة متوسطة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أجزاء السيارة الداخلية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود الألوان المتاحة	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.980 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	18 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/50
	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 527-2/50
	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	1600 MPa	232060.8 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة		-	ISO 180
	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 180
	3.5 kJ/m²	1.67 ft·lb/in²	ISO 180
	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	118 C°	244.4 F°	ISO 75-2/B
	64.0 C°	147.2 F°	ISO 75-2/A
	60.0 C°	140.0 F°	ISO 75-2/Af

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.