# WPP PP PPC6CF-1-001 White

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Washington Penn Plastic Co. Inc. | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | 11% كربونات الكالسيوم | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

WPP PPC6CF-1-001 White هو منتج من مادة البولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copoly)، والذي يحتوي على 11٪ من حشو كربونات الكالسيوم. وهو متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. مجالات التطبيق النموذجية هي: التطبيقات المعمارية. تشمل الميزات: كوبوليمر، مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية، مقاومة جيدة للعوامل الجوية، ثبات للأشعة فوق البنفسجية

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | حشو كربونات الكالسيوم، 11% حشو بالوزن | - | - |
| **المواد المضافة** | مثبت للأشعة فوق البنفسجية | - | - |
| **الميزات** | بوليمر مشترك<br>مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | مقاومة جيدة للعوامل الجوية | | |
| **الاستخدامات** | مجال التطبيقات المعمارية | - | - |
| **المظهر** | أبيض<br>الألوان المتاحة | -<br>- | -<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.968 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 35 g/10 min | - | ISO 1133 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الانحناء** | 1300 MPa | 188549.4 psi | ISO 178 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 9.0 kJ/m² | 4.28 ft·lb/in² | ISO 180 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.