WPP PP PPH2TF2-Black

المصنع	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	20% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WPP PP PPH2TF2-Black هو منتج من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopoly)، والذي يحتوي على 20٪ من حشو التلك. وهو متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. مجالات التطبيق النموذجية هي: صناعة السيارات. تشمل الميزات: بوليمر متجانس، مثبت حراري.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو تلك، 20% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	هوموبوليمر ثبات حراري	- -	- -
الاستخدامات	أجزاء تحت غطاء السيارة تطبيق في مجال السيارات	- -	- -
المظهر	أسود الألوان المتاحة	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.06 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	32.0 MPa 37.0 MPa 33.0 MPa	- 4641.22 psi 5366.41 psi 4786.25 psi	- ASTM D638 ISO 527-2/5 ISO 527-2/50
استطالة الشد	9.0 % 10 %	- - -	- ASTM D638 ISO 527-2/5
معامل الانحناء	2300 MPa 2400 MPa	- 333587.4 psi 348091.2 psi	- ASTM D790 ISO 178
إجهاد الانحناء	46.0 MPa	6671.75 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 179
صدمة إيزود المحززة	32 J/m 3.0 kJ/m² 5.0 kJ/m²	- 0.5994 ft·lb/in 1.43 ft·lb/in² 2.38 ft·lb/in²	- ASTM D256 ISO 180 ISO 180/1B
صدمة إيزود غير المحززة	600 J/m	11.24 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	124 C°	- 255.2 F°	- ASTM D648 ISO 75-2/B

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	C° 111	F° 231.8	ASTM D648
	C° 71.0	F° 159.8	ISO 75-2/A
	C° 95.0	F° 203.0	

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.