WPP PP PPH2UFO-UV DX9 Black

المصنع	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الخصائص الموضحة أدناه نموذجية لبوليمر متجانس من البولي بروبيلين. يلبي هذا المنتج الأساسي احتياجات العديد من التطبيقات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هوموبوليمر سيولة متوسطة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات	-	-
المظهر	أسود الألوان المتاحة	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.905 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	36.0 MPa 35.0 MPa	- 5221.37 psi 5076.33 psi	- ASTM D638 ISO 527-2/50
معامل الانحناء	1600 MPa 1500 MPa	- 232060.8 psi 217557.0 psi	- ASTM D790 ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	ISO 179
طاقة الصدمة الآلية متعددة المحاور	5.00 J	-	ASTM D3763

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	113 C° 58.0 C°	- 235.4 F° 136.4 F°	- ASTM D648 ISO 75-2/A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.