WPP PP PPH3MFQ-5

المصنع	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	50% ميكا	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WPP PP PPH3MFQ-5 هو منتج من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopolymer) مملوء بالميكا بنسبة 50٪. وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: السيارات. الخاصية الأساسية: مقترن كيميائيا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ميكا، 50% حشو بالوزن	-	-
الميزات	مقترن كيميائياً	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.35 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.20-0.60 %	-	ASTM D955
امتصاص الماء	0.060 %	-	ASTM D570
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	94	-	-
	76	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	37.9 MPa	5496.94 psi	ASTM D638
استطالة الشد	3.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	8960 MPa	1299540.48 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	75.8 MPa	10993.88 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	28 J/m	0.5244 ft·lb/in	-
	24 J/m	0.4495 ft·lb/in	-
صدمة إيزود غير المحززة		-	ASTM D256
	120 J/m	2.25 ft·lb/in	-
	93 J/m	1.74 ft·lb/in	-
صدمة غاردنر	0.452 J	-	ASTM D3029

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	154 C°	309.2 F°	-
	127 C°	260.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.