WPP PP PPH4GF3-Black

المصنع	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	30% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WPP PP PPH4GF3-Black هو منتج من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopoly)، والذي يحتوي على مادة مقواة بالألياف الزجاجية بنسبة 30٪. وهو متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات WPP PPH4GF3-Black صناعة السيارات والسلع الاستهلاكية. تشمل الميزات: قوة عالية متجانس ثبات جيد للأبعاد صلابة جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	مادة مقواة بألياف زجاجية، 30% حشو بالوزن	-	-
الميزات	ثبات أبعاد جيد صلب، جيد مقاومة شد عالية هوموبوليمر	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	- -	- -
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	84.0 MPa	12183.19 psi	ISO 527-2/5
معامل الانحناء	5600 MPa	812212.8 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	134 MPa	19435.09 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	43 kJ/m²	20.46 ft·lb/in²	ISO 179
صدمة إيزود المحززة	7.0 kJ/m² 8.0 kJ/m²	- 3.33 ft·lb/in² 3.81 ft·lb/in²	- ISO 180 ISO 180, ISO 180/1B

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	158 C° 149 C°	- 316.4 F° 300.2 F°	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.