WPP PP PPH5TF2-Black

المصنع	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	20% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WPP PP PPH5TF2-Black هو منتج من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopoly)، والذي يحتوي على حشو من التلك بنسبة 20٪. وهو متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. مجالات التطبيق النموذجية هي: صناعة السيارات. الخصائص الرئيسية هي: مثبت الحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو تلك، 20% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	سيولة متوسطة ثبات حراري	- -	- -
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات أجزاء خارجية للسيارات	- -	- -
المظهر	أسود الألوان المتاحة	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.05 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	16 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
صلابة روكويل	101	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	33.0 MPa	4786.25 psi	ISO 527-2/5
	33.0 MPa	4786.25 psi	ASTM D638
استطالة الشد		-	-
	28 %	-	ASTM D638
	37 %	-	ISO 527-2/5
معامل الانحناء		-	-
	2600 MPa	377098.8 psi	ASTM D790
	2800 MPa	406106.4 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء		-	-
	54.0 MPa	7832.05 psi	ISO 178
	54.0 MPa	7832.05 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	-
	34 J/m	0.6368 ft·lb/in	ASTM D256
	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	-
	73.0 C°	163.4 F°	ASTM D648
	74.0 C°	165.2 F°	ISO 75-2/A

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.