# WPP PP PPH6TF4C-Black

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Washington Penn Plastic Co. Inc. | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | 40% تلك | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

WPP PP PPH6TF4C-Black هو منتج من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopoly)، والذي يحتوي على حشو من التلك بنسبة 40٪. وهو متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات WPP PPH6TF4C-Black صناعة السيارات والتطبيقات الكهربائية / الإلكترونية. تشمل الميزات: مثبت حرارة عالي السيولة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | حشو تلك، 40% حشو بالوزن | - | - |
| **المواد المضافة** | مثبت حراري | - | - |
| **الميزات** | سيولة عالية<br>ثبات حراري<br>استقرار تلامس النحاس | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | مكونات كهربائية<br>تطبيق في مجال السيارات<br>أجزاء السيارة الداخلية<br>أجزاء خارجية للسيارات | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المظهر** | أسود<br>الألوان المتاحة | -<br>- | -<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.24 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 30 g/10 min | - | ISO 1133 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 31.0 MPa | 4496.18 psi | ISO 527-2/50 |
| **انفعال الشد** | 3.5 % | - | ISO 527-2/50 |
| **معامل الانحناء** | 5500 MPa | 797709.0 psi | ISO 178 |
| **إجهاد الانحناء** | 48.0 MPa | 6961.82 psi | ISO 178 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 2.0 kJ/m² | 0.9516 ft·lb/in² | ISO 180 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة انحراف الحرارة** | 131 C°<br>81.0 C° | -<br>267.8 F°<br>177.8 F° | -<br>ISO 75-2/B<br>ISO 75-2/A |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.