WPP PP PRC25TF3.2-Black

المصنع	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	32% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WPP PRC25TF3.2-Black هو منتج من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopoly)، والذي يحتوي على 32٪ من حشو التلك. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. مجالات التطبيق النموذجية هي: صناعة السيارات. تشمل الميزات: حماية البيئة / مثبت حراري أخضر متجانس

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو تلك، 32% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
المحتوى المعاد تدويره	نعم، 25%	-	-
الميزات	محتوى هالوجين منخفض هوموبوليمر ثبات حراري	- - -	- - -
الاستخدامات	أجزاء تحت غطاء السيارة تطبيق في مجال السيارات	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود الألوان المتاحة	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.16 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	28.0 MPa	4061.06 psi	ISO 527-2/5
انفعال الشد	7.0 %	-	ISO 527-2/5
معامل الانحناء	3100 MPa	449617.8 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	2.0 kJ/m² 3.0 kJ/m²	- 0.9516 ft·lb/in² 1.43 ft·lb/in²	ISO 180 ISO 180 ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	129 C° 83.0 C°	- 264.2 F° 181.4 F°	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.