WPP PP PRC25TF4-Black B46051

المصنع	Washington Penn .Plastic Co. Inc	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	43% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WPP PP PRC25TF4-Black B46051 هو منتج من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopoly)، والذي يحتوي على 43٪ من حشو التلك. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. مجالات التطبيق النموذجية هي: صناعة السيارات. تشمل الميزات: حماية البيئة / مثبت حراري جيد لمقاومة الأشعة فوق البنفسجية ومقاومة جيدة للطقس أخضر متجانس

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو تلك، 43% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري مثبت للأشعة فوق البنفسجية	- -	- -
المحتوى المعاد تدويره	نعم، 25%	-	-
الميزات	هوموبوليمر مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة جيدة للعوامل الجوية ثبات حراري	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات أجزاء خارجية للسيارات	- -	- -
المظهر	أسود الألوان المتاحة	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.26 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-2/5
معامل الانحناء	4200 MPa	609159.6 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	2.0 kJ/m² 2.5 kJ/m²	- 0.9516 ft·lb/in² 1.19 ft·lb/in²	ISO 180 ISO 180 ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	132 C° 89.0 C°	- 269.6 F° 192.2 F°	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.