WPP PP UP4I203 - Natural

المصنع	Washington Penn .Plastic Co. Inc	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	21% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي بروبيلين هوموبوليمر مملوء بالتلك، حزمة تثبيت للتقادم الحراري على المدى الطويل، UL RTI بدرجة 120 درجة مئوية، تصنيف اللهب UL 94 HB، مدرج في قائمة UL للاستخدام في معدات الغسيل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E71070-267184	-	-
الحشو / التعزيز	حشو تلك، 21% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	هوموبوليمر مقاومة جيدة للتقادم الحراري ملء	- - -	- - -
الاستخدامات	أجهزة كهربائية	-	-
المظهر	الألوان المتاحة لون طبيعي	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	35.2 MPa	5105.34 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	3100 MPa	449617.8 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	127 C°	260.6 F°	ASTM D648
	73.9 C°	165.02 F°	ASTM D648
RTI كهربائي	120 C°	248.0 F°	UL 746
RTI صدمة	120 C°	248.0 F°	UL 746
RTI	120 C°	248.0 F°	UL 746

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.