# WPP PP WPP3208-FB BLK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Washington Penn Plastic Co. Inc. | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

WPP PP WPP3208-FB BLK هو منتج من مادة البولي بروبيلين كوبوليمر (PP Copolymer). وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: السيارات. وتشمل الخصائص: كوبوليمر، مثبت حراري، مقاومة للصدمات، صلب.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مثبت حراري | - | - |
| **الميزات** | بوليمر مشترك<br>مقاومة جيدة للصدمات<br>مثبت حرارياً<br>صلابة عالية | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات السيارات | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.904 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 8.6 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 23.4 MPa | 3393.89 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 550 % | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 1090 MPa | 158091.42 psi | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 150 J/m | 2.81 ft·lb/in | ASTM D256 |
| **صدمة غاردنر** | 18.1 J | - | ASTM D3029 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.