WPP TPO TPO-185 Black

المصنع	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WPP TPO TPO-185 Black هو منتج بولي بروبيلين مركب. يمكن معالجته عن طريق البثق وهو متوفر في أمريكا الشمالية أو أفريقيا والشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية أو أوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. مجالات التطبيق النموذجية هي: صناعة السيارات. وتشمل الميزات: سيولة عالية، صلابة جيدة، مقاومة الصدمات، ناعم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلابة، عالية مقاومة الصدمات، عالية سيولة عالية متانة جيدة مطيلية	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات	-	-
المظهر	أسود الألوان المتاحة	- -	- -
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.888 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	94	-	ASTM D2240
	49	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D638
	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	700 %	-	ASTM D638
	800 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	250 MPa	36259.5 psi	ASTM D790
قوة التمزق	94.6 kN/m	-	ASTM D624
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	لا يوجد كسر	-	ASTM D256
	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.