WPP TPO TPO-3975 UVP 848 GLM

المصنع	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	20% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الخصائص الموضحة أدناه نموذجية لمركب أوليفين حراري بالحرارة مملوء بالمعادن بنسبة 20٪. يتم تقديم منتجات إضافية بخصائص مصممة لتطبيقات محددة. التطبيقات النموذجية: التطبيقات الخارجية المطلية بالكامل مثل واجهات المصدات والروك والواجهات الجانبية ولهجات الواجهة. الميزات والخيارات: تم اختباره عند 23 ± 2 درجة مئوية (73.4 ± 3.6 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية 50 ± 5٪ ما لم يذكر خلاف ذلك. توازن ممتاز بين قوة الصدمة والصلابة. ليونة جيدة جدا وصلابة عملية. مركب قابل للطلاء ومثبت للأشعة فوق البنفسجية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدني، 20% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	مطيل	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	تدفق عالي	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	صلابة عالية قابل للطلاء	- -	
الاستخدامات	تطبيقات السيارات مصد السيارة أجزاء داخلية للسيارات واجهات	- - - -	- - - -
المظهر	الألوان المتوفرة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.03 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	24 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	15.0 MPa	2175.57 psi	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	1700 MPa	246564.6 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	7.0 kJ/m² 54 kJ/m²	- 3.33 ft·lb/in² 25.69 ft·lb/in²	ISO 180 - -
طاقة الصدمة الآلية متعددة المحاور	20.0 J 17.0 J	- - -	ASTM D3763 - -

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 52.0	F° 125.6	ISO 75-2/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.