EcoLon® MRGF1945-BK1

المصنع	Wellman Engineering Resins	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	25% زجاج/معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EcoLon® MRGF1945-BK1 هي مادة بولي أميد 6 (نايلون 6) مملوءة بنسبة 25% زجاج/معدن. وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	زجاج\معدن، 25% حشو بالوزن	-	-
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.32 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب		-	ISO 294-4
	% 1.1	-	-
	% 0.59	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	89.0 MPa	12908.38 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	2.8 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	5250 MPa	761449.5 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	132 MPa	19145.02 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود غير المحززة	4.9 kJ/m²	2.33 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	173 C°	343.4 F°	ISO 75-2/A
درجة حرارة الانصهار	220 C°	428.0 F°	ISO 3146

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.