EMAC® SP2207

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	EMA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تلتصق راتنجات EMAC وتتوافق مع مجموعة واسعة من المواد بما في ذلك الورق والبولي أوليفينات والبولي أوليفينات الموجهة والبوليسترات والأيونومرات و PVdC و PVC غير الملدن والبوليمرات القطبية الأخرى. للاستخدام كطبقة ختم حراري أو طبقة لاصقة أو معدل لتحسين التكلفة / الأداء. إنها ناعمة ومرنة وقوية في درجات الحرارة المحيطة والمتجمدة وتظهر مقاومة ممتازة لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR). تُظهر هذه البوليمرات قدرة عالية على ملء المواد الصلبة وتوافقًا مع مجموعة واسعة من البوليمرات. هذا يسهل استخدامها كقواعد لمركزات لجميع الأغراض للإضافة إلى مجموعة واسعة من البوليمرات. تتم معالجتها مثل LDPE.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	-	-
	صلابة درجة الحرارة المنخفضة	-	-
	ناعم	-	-
الاستخدامات	حاويات	-	-
	فيلم	-	-
	أجهزة طبية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	التعبئة والتغليف أنابيب	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.941 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى ميثيل أكريليت	20.0 %wt	-	-
صلابة الديورومتر	39	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D638
استطالة الشد	790 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	51.0 C°	123.8 F°	ASTM D1525
ذروة درجة حرارة الانصهار	81.0 C°	177.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.