EMAC® SP2404

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	EMA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake EMAC® SP2404 عبارة عن بوليمر مشترك EMA بنسبة 18.5٪ مصمم للأغشية المنفوخة والطبقات الرابطة والبثق المشترك والمزج حيث تكون المرونة والقوة مهمة. يوفر SP2404 مرونة ممتازة وأداءً جيدًا في درجات الحرارة المنخفضة. ستظهر المنتجات المصنعة من SP2404 معامل احتكاك عالي جدًا بدون إضافة مواد مانعة للانزلاق أو التكتل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة درجة حرارة منخفضة مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي بوليمر مشترك متانة جيدة ناعم	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أفلام فيلم مصبوب راتنج الربط	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1340	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.941 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	39	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	12.7 MPa	1841.98 psi	ASTM D638
استطالة الشد	740 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	60.0 C°	140.0 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار (DSC)	86.0 C°	186.8 F°	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.