TYMAX® GT7501

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	EMA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake GA7501 عبارة عن بوليمر أكريلات معدل أنهيدريد مصمم لطبقات ربط طلاء البثق والأغشية المصبوبة. تم تصميم هذا الراتينج ليعمل كطبقة ربط مبثوقة بشكل مشترك في التطبيقات متعددة الطبقات حيث تكون هناك حاجة إلى مقاومة حرارية أكبر مما توفره بوليمرات الأكريلات النموذجية. تم تصميم Westlake GA7501 لربط البولي إيثيلين أو البوليستر بالراتنجات التي تتميز عادةً بخصائص ربط ضعيفة مثل البولي أميد وEVOH. يمكن أيضًا استخدام هذا البوليمر كعامل توافق لتركيب راتنجات مختلفة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم مصبوب	-	-
	تطبيقات الطلاء	-	-
	الخلط	-	-
	فيلم متعدد الطبقات	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
	طبقة ربط	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب	-	-
	طلاء البثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.942 g/cm³	-	ASTM D4883
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى ميثيل أكريليت	20.0 %wt	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	43.0 C°	109.4 F°	ASTM D3418
ذروة درجة حرارة الانصهار	96.0 C°	204.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.