EBAC® SP1806

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	EnBA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake EBAC® SP1806 عبارة عن بوليمر مشترك من إيثيلين بوتيل أكريلات مصمم للطلاء بالبثق والتصفيح. يمكن أيضًا تركيب SP1806 كمعدل للصدمات أو استخدامه في التطبيقات المملوءة بكثافة. راتنجات Westlake EBAC® أقل بلورية وأكثر ليونة من البولي إيثيلين وتوفر التوافق والالتصاق بالبوليمرات التي يصعب ربطها عادةً. SP1806 غير قابل للتآكل في درجات حرارة البثق ولديه ثبات حراري ممتاز.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك التصاق جيد ثبات حراري جيد ناعم	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء الخلط Laminates Plastics Modification	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1340	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الخلط طلاء البثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.925 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.3 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى أكريليت ن-بوتيل	17.5 %wt	-	-
صلابة الديورومتر	40	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D638
استطالة الشد	730 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	55.0 C°	131.0 F°	ASTM D1525
ذروة درجة حرارة الانصهار	91.0 C°	195.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.