ELEVATE™ DA532

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake DA532 عبارة عن راتينج كوبوليمر EVA بنسبة 12.0٪ مصمم للاستخدام كطبقة مانعة للتسرب / رقائق في هياكل الأغشية المرنة أحادية الطبقة أو المبثوقة. يتميز بدرجة حرارة بدء ختم منخفضة جدًا وبصريات فيلم ممتازة وصلابة فيلم فائقة، خاصة في درجات الحرارة المنخفضة. حزم إضافات: AA (لا يوجد انزلاق، لا يوجد مانع للالتصاق) XL (انزلاق عالي جدًا، مانع للالتصاق متوسط)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	إحكام حراري جيد	-	-
	متانة جيدة	-	-
	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	-	-
	صلابة درجة الحرارة المنخفضة	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	Laminates	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1350	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.932 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	12.0 %wt	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	69.0 C°	156.2 F°	ASTM D1525
ذروة درجة حرارة الانصهار	94.0 C°	201.2 F°	ASTM D3418
ذروة درجة حرارة التبلور (DSC)	77.0 C°	170.6 F°	ASTM D3418

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.