ELEVATE™ EF439

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake EF439 عبارة عن راتينج كوبوليمر EVA بنسبة 4.0٪ مصمم للأفلام التي تتطلب ضبابية ولمعان ممتازين وقوة تأثير. يتميز هذا الراتينج المتوافق مع الكوشر أيضًا بخصائص ختم حراري ممتازة وخصائص هشاشة في درجات الحرارة المنخفضة. التطبيق/الاستخدامات: تغليف عالي الوضوح تأثير عالي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	شهادة كوشير	-	-
	تسليط الضوء	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقاومة الصدمات، عالية	-	-
	قابلية جيدة للإحكام الحراري	-	-
	مقاومة درجة الحرارة المنخفضة	-	-
	تعريف، عالي	-	-
الاستخدامات	التعبئة والتغليف	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1350	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم النفخ بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.927 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.4 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	4.0 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	32 µm	1.26 mil	-
المعامل القاطع	145 MPa 179 MPa	- 21030.51 psi 25961.8 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	27.6 MPa 21.4 MPa	- 4003.05 psi 3103.81 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	300 % 600 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	250 g	8.82 oz	ASTM D1709

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	72	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	4.4 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.