ELEVATE™ EF526

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake ELEVATE™ EF526AA عبارة عن كوبوليمر إيثيلين فينيل أسيتات بنسبة 16٪ VA. تم تصميم EF526AA للأغشية المصبوبة وطلاءات البثق والرقائق الحرارية. التطبيق/الاستخدامات: طلاءات البثق رقائق حرارية فيلم مصبوب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	Laminate فيلم مصبوب تطبيق الطلاء	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1350	-	-
طريقة المعالجة	طريقة الترقيع/التصفيح طلاء البثق فيلم مصبوب	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.936 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	16.0 %wt	-	-
صلابة الديورومتر	41	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	10.7 MPa	1551.91 psi	ASTM D638
استطالة الشد	590 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	62.1 MPa	9006.86 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	65.0 C°	149.0 F°	Internal method
ذروة درجة حرارة الانصهار	79.0 C°	174.2 F°	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.