ELEVATE™ EF563

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake EF563 عبارة عن بوليمر أسيتات فينيل الإيثيلين بنسبة 6.5٪ مصمم لبثق الأغشية المنفوخة. يتميز EF563 بسحب ممتاز، وذوبان/تشتت في درجة حرارة منخفضة، وبصريات واضحة في فيلم ناعم ولكنه متين للغاية. التطبيقات/الاستخدامات: أكياس تضمين الدفعات، تغليف الأغشية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	شهادة كوشير بوليمر مشترك بصري تقشير جيد متانة جيدة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	التعبئة والتغليف أكياس	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1350	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.932 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.1 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	6.5 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	38 µm	1.5 mil	-
المعامل القاطع	96.5 MPa 103 MPa	- 13996.17 psi 14938.91 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	31.0 MPa 22.8 MPa	- 4496.18 psi 3306.87 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	180 g	6.35 oz	ASTM D1709

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	103 C°	217.4 F°	Internal method

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	60	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	10 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.