ELEVATE™ EF575

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج Westlake EF575AA عبارة عن بوليمر مشترك EVA ذو مؤشر انصهار جزئي بنسبة 7.5٪ مصمم لأكياس الثلج وأكياس الأطعمة المجمدة والأفلام الأخرى التي تتطلب متانة ممتازة وخصائص إحكام حراري جيدة. يتميز هذا الراتينج المتوافق مع الكوشر بخصائص هشاشة ممتازة في درجات الحرارة المنخفضة. التطبيق / الاستخدامات: تغليف المواد الغذائية المجمدة تغليف المواد الغذائية الطازجة أكياس الثلج أكياس المنتجات شديدة التحمل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	شهادة كوشير بوليمر مشترك قابلية جيدة للإحكام الحراري مقاومة درجة الحرارة المنخفضة متانة جيدة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	التعبئة والتغليف أكياس تغليف المواد الغذائية	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1350	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.929 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.55 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	7.5 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	32 µm	1.26 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	103 MPa	14938.91 psi	ASTM D882
	110 MPa	15954.18 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	24.1 MPa	3495.42 psi	ASTM D882
	25.5 MPa	3698.47 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	380 %	-	ASTM D882
	550 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	480 g	16.93 oz	ASTM D1709

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	74	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	4.8 %	-	ASTM D1003

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة مصهور الفيلم المنفوخ	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.