ELEVATE™ EF598

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج Westlake EF598 عبارة عن بوليمر EVA بنسبة 9.0٪ مصمم للطلاء بالبثق، والرقائق، والأغشية المصبوبة، والتركيب. تُظهر هذه الدرجة وضوحًا ممتازًا، وصلابة، وسحب، وانكماش حراري TD.
التطبيقات/الاستخدامات: طبقة ربط لتغليف المواد الغذائية، طبقة ختم حراري، طلاء بالبثق وفيلم مصبوب، تركيب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	تقشير جيد	-	-
	انكماش حراري جيد	-	-
	تعريف، عالي	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
الاستخدامات	التعبئة والتغليف	-	-
	Laminate	-	-
	مركب	-	-
	فيلم مصبوب	-	-
	تطبيق الطلاء	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
طريقة المعالجة	طريقة الترقيع/التصفيح مركب طلاء البثق فيلم مصبوب	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.930 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	9.0 %wt	-	-
صلابة الديورومتر	48	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	96.5 MPa	13996.17 psi	ASTM D882
قوة الشد	6.90 MPa 11.8 MPa	- 1000.76 psi 1711.45 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
استطالة الشد	500 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	74.0 C°	165.2 F°	ASTM D1525
ذروة درجة حرارة الانصهار	97.0 C°	206.6 F°	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.