Westlake LDPE EC1390AA

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يستخدم WESTLAKE low-density polyethylene EC1390 بشكل أساسي في تطبيقات طلاء البثق التي تتطلب سرعات خط عالية وأوزان طلاء منخفضة نسبيًا. بالمقارنة مع مواد طلاء البولي إيثيلين منخفض الكثافة الأخرى التي لها مؤشرات ذوبان أقل بكثير، فإن EC1390 لديه التصاق أفضل قليلاً بركائز الورق ويمكن إغلاقه بالحرارة في درجة حرارة أقل قليلاً. ومع ذلك، فإن مواد الطلاء ذات مؤشر الذوبان العالي تنتج قدرًا أكبر قليلاً من الانكماش ودرجة حرارة إغلاق حراري أضيق. EC1390 - 1390P

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد موافق للشريعة اليهودية	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	طلاء طلاء البثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.915 g/cm³	-	ASTM D4883
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	9.00 MPa	1305.34 psi	ASTM D638
استطالة الشد	300 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	193 MPa	27992.33 psi	ASTM D790

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	302-329 C°	575.6 - 624.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.