Westlake LDPE EC808AA

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

البولي إيثيلين منخفض الكثافة WESTLAKE EC808 عبارة عن تركيبة للأغراض العامة تستخدم للحقن بالقولبة، وطلاء البثق للأغراض العامة والتصفيح. يمكن سحبه إلى أوزان طلاء منخفضة، ويمكن معالجته بسرعات عالية، ولديه حاجز رطوبة جيد، ويمكن إغلاقه بالحرارة في درجات حرارة منخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	موافق للشريعة اليهودية قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	تغليف المواد الغذائية Laminates سلع رياضية ألعاب	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	طلاء	-	-
	طلاء البثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.917 g/cm³	-	ASTM D4883
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D638
استطالة الشد	400 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	207 MPa	30022.87 psi	ASTM D790

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	302-329 C°	575.6 - 624.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.