Westlake LDPE EC850AA

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WESTLAKE بولي إيثيلين منخفض الكثافة EC850 عبارة عن راتينج مصمم للتطبيقات التي تتطلب سرعات طلاء عالية وسحب جيد. يوفر الجمع بين مؤشر الذوبان العالي والكثافة المنخفضة أختامًا حرارية جيدة بسرعات تعبئة أو ختم عالية. كما أنه يُظهر التصاقًا جيدًا بالورق، ويوفر حاجزًا جيدًا للرطوبة، وقابلًا للختم الحراري في درجات حرارة منخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	سحب جيد إحكام حراري جيد موافق للشريعة اليهودية مقاوم للرطوبة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء تطبيقات غذائية غير محددة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	طلاء	-	-
	طلاء البثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.915 g/cm³	-	ASTM D4883
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	13 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	9.70 MPa	1406.87 psi	ASTM D638
استطالة الشد	400 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	172 MPa	24946.54 psi	ASTM D790

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	302-329 C°	575.6 - 624.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.