Westlake LDPE EF403

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WESTLAKE polyethylene EF403 عبارة عن تركيبة منخفضة الكثافة ذات معدل انصهار جزئي مقترحة للاستخدام في تطبيقات الانكماش الشفافة. تُظهر تركيبة LDPE هذه انكماشًا ممتازًا، ولها خصائص بصرية جيدة جدًا. تطبيق/استخدامات: أكياس منتجات متوسطة التحمل، فيلم انكماش شفاف جيد، أكياس للمواد النسيجية، غلاف علب المشروبات/الزجاجات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	شهادة كوشير	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
	بصري	-	-
	تعريف، عالي	-	-
	انكماش عالي	-	-
الاستخدامات	أفلام	-	-
	أكياس	-	-
	تطبيقات النسيج	-	-
	فيلم قابل للانكماش	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.924 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	32 µm	1.26 mil	-
المعامل القاطع	179 MPa 221 MPa	- 25961.8 psi 32053.4 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	30.3 MPa 23.4 MPa	- 4394.65 psi 3393.89 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	500 % 700 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ASTM D1709

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	75	-	ASTM D2457

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	4.0 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.