Westlake LDPE EF412

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WESTLAKE polyethylene EF412 هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة بخصائص بصرية وقوة جيدة جدًا. هذه المادة هي خيار ممتاز لأفلام المخابز وتطبيقات تغليف المواد الغذائية. تطبيق/استخدامات: تغليف شفاف للأغراض العامة، منتجات متوسطة التحمل، أكياس مخابز، أكياس للمواد النسيجية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	كثافة منخفضة بصري قوة جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	أفلام أكياس تطبيقات النسيج تغليف المواد الغذائية عام	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم النفخ بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	32 µm	1.26 mil	-
المعامل القاطع	172 MPa 200 MPa	- 24946.54 psi 29007.6 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	24.1 MPa 18.6 MPa	- 3495.42 psi 2697.71 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	350 % 700 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	100 g	3.53 oz	ASTM D1709

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	76	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	4.2 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.